



PROPIEDADES		VALORES	UNIDAD	METODO DE ENSAYO
Fuerza de tracción	MD	115	[N/mm <sup>2</sup> ]	ASTM-D-882
	TD	235		
Rendimiento		82	[m <sup>2</sup> /kg]	ASTM-D-882
Elongación	MD	165	[%]	ASTM-D-882
	TD	50		
Coeficiente de fricción		0,2 – 0,5	[ - ]	ASTM-D-1894 F/F
Brillo		12	[%]	ASTM-D-2457 60°
Estabilidad térmica 190°C 5 min.	MD	4	[%]	-
	TD	1,5		
Turbidez		72	[%]	ASTM-D-1003
Espesor		15	[micra]	-
Peso unitario		12,30	[g/m <sup>2</sup> ]	ASTM-D-882
Estabilidad UV		-	[DE]	-
Tensión superficial		42-39	[dinas/cm]	ASTM-D-2578
Certificación alimentaria		SÍ	[ - ]	-